

Rebgreen

22

Hauteur des brins (mm)

1.547

Poids total (grammes/m²)

10 ans

Garantie du gazon

Le gazon Eco de 22m offre un aspect réaliste avec 4 couleurs de brins. Doté de la technologie "Fibre Cshape", il donne à toute utilisation intensive une très bonne résistance dans le temps. Grâce à ses fibres haut de gamme en polyéthylène, le gazon Eco à une garantie UV de 10 ans. La pelouse Eco trouvera sa place pour toutes les utilisations où l'aspect réalisme et économique est recherché. Utilisation: toits terrasses, hôtel, restaurant, école, jardin, contour piscine...

CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES

HAUTEUR DES BRINS (±7%) 22 mm

DTEX

5.400 / 6 dTex monofilament PE droit & 3.000 / 8 Dtex monofilament PP frisé

MATIÈRE DE LA FIBRE (DROIT ET FRISE)

Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV

FORME DE FIBRES

Fibre en C

NOMBRE DE TOUFFES/M² (±7%)

14 700

NOMBRE DE POINTS/10CM (±7%)

14/10CM

NOMBRE DE FILAMENTS (±7%)

411 600

POIDS DE FIBRES/M² (±7%)

680 grammes/m²

COULEUR DE FIBRES

3 verts + 1 beige

CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER

JAUGE

3/8

TECHNIQUE DE FABRICATION

Tuftage en ligne

COMPOSITION DU DOSSIER

Latex noir

PERMÉABILITÉ/M²

60Litres / m² / minute

POIDS DU DOSSIER PRIMAIRE/M² (±7%)

107 grammes/m²

POIDS DU DOSSIER SECONDAIRE/M² (±7%)

760 grammes/m²

POIDS TOTAL DU GAZON

1.547 grammes / m²

RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT

Supérieur 60 Newtons

GARANTIES

RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)

Supérieur à 7

RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)

Supérieur à 4

CONDITIONNEMENT LARGEUR

1M-2M-3M-4M de large

CONDITIONNEMENT LONGUEUR

25 M de long

GARANTIE AUX UV

10 Ans

RESISTANCE AUX PRODUITS PISCINE

Chlore, sel, brome

QUALITE DE FILS

Respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium

CLASSEMENT FEU

Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: avec 5mm de sable)

Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sans remplissage)

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production.

Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%.

