

Rebgreen

62

Hauteur des brins (mm)

3.575

Poids total (grammes/m²)

10 ans

Garantie du gazon

Le gazon est le plus naturel de tous les gazons synthétiques. Le Sublime offre toutes les meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché. Doté d'un dtex de 7200, de la fibre C-shape en polyéthylène et de la trame 5/8 avec fibre locked, la fiche technique est incroyable ! C'est le gazon qui allie confort, sensation, résistance et réalisme. Impossible de ne pas l'aimer visuellement ou au toucher. Il trouvera sa place dans toutes les utilisations.

CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES

HAUTEUR DES BRINS (±7%)	62 mm
DTEX	7.200 / 8 dTex monofilament PE droit & 4.640 / 8 Dtex monofilament PP frisé
MATIÈRE DE LA FIBRE (DROIT ET FRISE)	Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV
FORME DE FIBRES	Fibre en C
NOMBRE DE TOUFFES/M ² (±7%)	7 560
NOMBRE DE POINTS/10CM (±7%)	12/10CM
NOMBRE DE FILAMENTS (±7%)	241 920
POIDS DE FIBRES/M ² (±7%)	2450 grammes/m ²
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige

CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER

JAUGE	5/8
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne
SUPPORT	Avec membrane « fibre locked »
COMPOSITION DU DOSSIER	Latex noir
PERMÉABILITÉ/M ²	60Litres / m2 / minute
POIDS DU DOSSIER PRIMAIRE/M ² (±7%)	213 grammes/m ²
POIDS DU DOSSIER SECONDAIRE/M ² (±7%)	912 grammes/m ²
POIDS TOTAL DU GAZON	3.575 grammes/m2
RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT	Supérieur 60 Newtons

GARANTIES

RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	Supérieur à 7
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	Supérieur à 4
CONDITIONNEMENT LARGEUR	1M-2M-3M-4M de large
CONDITIONNEMENT LONGUEUR	20M de long
GARANTIE AUX UV	10 Ans
RESISTANCE AUX PRODUITS PISCINE	Chlore, sel, brome
QUALITE DE FILS	Respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium
CLASSEMENT FEU	Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: avec 5mm de sable) Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sans remplissage)

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%.

